



## Barbados



### Ceny

Obklad (bal) - 12.38 Eur

Obklad (m<sup>2</sup>) - 25.80 Eur

### Farby:

- Biela



- Béžová



- Hnedá

### Popis

Jemný obklad určený do interiéru nadvázuje dizajnom na vápencové pobrežie Barbadosu. Farba sa pohybuje v odtieňoch belavého piesku. V kombinácii so sýtou zeleňou, námorníckou modrou alebo koralovou ružovou vytvoríte atmosféru tropického apartmánu. Jemná štruktúra obkladu evokuje pieskové pláže s oceánskym vánkom.

### Technické údaje

## ROZMERY



Y	370 mm
Z	92 mm
X	8 ÷ 18 mm

mm - milimetr



Y	-
Z	-
X	-

## BALENIE



Množstvo 0,48 m<sup>2</sup> (14ks)

-

Hmotnosť ≈ 7,5 kg

-

Cena s DPH 10,23 €/balenie (21,32 €/m<sup>2</sup>)

-

m<sup>2</sup> - meter štvorcový, kg - kilogram, ks -kus

### Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvak sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo **MAMUT GLUE HT**. Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť pílku na sadrokartón alebo pílku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalem vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárujeme škárovacou hmotou **FM-X**.

Škáru vytvarujeme pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacích železom a pod. Pracovný nástroj, ktorým upravujete škáry nenamáčajte v priebehu práce do vody. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametaním pomocou mezliky. Spotreba ca 4 až 6 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča nanieť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m<sup>2</sup>), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupu obkladu treba rátať (odpad) záleží od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

\*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

\*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)