


Nano impregnácia B Protect 500 ml

Image not found or type unknown



Ceny

bal (500ml) - 17.00 Eur

Popis

Hydrofóbná a olejoľóbná impregnácia betónu a keramiky na vodnej báze s obsahom nanočastíc. Je určená k dlhodobému, vodovzdornému ošetrovaniu savých povrchov - rôznych druhov **betónu**, **umelého kameňa** a neglazovanej **keramiky** najmä na **lícové aj rezné tehly**, klinkery, **záhradnu keramiky**. Ďalej na minerálne fasády, **múry**, betónové ploty, dlažby teracové aj zákové, **schody**, **obrubníky**, **zábradlia**, **stĺpy**, **obklady**, **sokly**, krby, **komíny**, **chodníky**, priestory okolo **bazénov** alebo **terasy**.

- nano náter betónu na vodnom základe
- hydrofobizácia a olejoľobizácia až na 12 rokov podľa kvality a prevádzkového zaťaženia betónu
- nemení vzhľad povrchu

Návod na montáž

Návod na použitie - hydrofóbný a olejoľóbný náter **BProtect**:

Základné zloženie: Vodna zmes s špeciálnymi nanoprísadami.

Farba: Mliečná biela, jemne nažltlá.

Miešanie: Nie je nutné, použijte priamo z originálneho balenia. Pred použitím pretrepať.

Spotreba: Cca 80 až 150 ml/m² podľa savosti povrchu.

Príprava povrchu: Povrch musí byť suchý, bez prachu a nečistôt, bez plesní, machov a rias. Nesmie byť soxidovaný ani zasolený.

Teplota pri aplikácii: +5°C až +30°C

Aplikácia: **BProtect** sa nanáša namáčaním, náterom alebo postrekom. Povrch sa musí impregnáciou celoplošne navlhčiť. Pri aplikácii sprejovaním je potrebné zaistiť dostatočnú ventiláciu. Aerosól nesmie byť inhalovaný.

Formovanie nanovrstvy: Nastane po 24 hodinách v suchu pri aplikačnej teplote, pri dostatočnej ventilácii.

Čistenie povrchu: Oplachom vodou. Nie je potrebné použiť čistiace prostriedky ani tlakovú vodu. Nečistiť abrazívnymi prostriedkami!

Obnovenie a znovu natretie: V prípade zníženého efektu impregnácie môže byť BProtect rovnakým spôsobom aplikovaný opäť.

Funkčnosť hydrofobizácie betónu: **až 12 rokov** podľa expozície