

Cellar



Ceny

Obklad (m2) - 27.59 Eur

Farby:

- Biela

Popis

CELLAR – obklad spolu so škárou. Vďaka unikátnej konštrukcii sa CELLAR nielen neuveriteľne jednoducho montuje, ale výsledok po uložení zaujme štruktúrou, dodáva interiéru výnimočný charakter.

Technické údaje

Technické údaje	Plošné prvky
rozmery:	46 x 15 cm
hrúbka:	1,5 - 2,1 cm
balené v kartóne:	0,48 m ² (7ks)
hmotnosť kartónu	≈ 11,5 kg

Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty.

Na lepenie používame lepidlo MAMUT GLUE HT. Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť píliku na sadrokartón alebo aj píliku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Škárovanie obložených plôch sa robí až po dokonalom vyschnutí a vyzretí lepidla. Pred škárovaním je treba škáry navlhčiť, aby došlo k opláchnutiu prachu a celoplošnému navlhčeniu škáry. Škárujeme škárovacou hmotou FM-X.

Škáru vytvarujeme pomocou drevenej rukoväte štetca, pričom dbáme o rovnaký uhol počas celej doby tvarovania škáry, prípadne pomocou gumených hadíc požadovaných priemerov, škárovacích železom a pod. Pracovný nástroj, ktorým upravujete škáry nenamáčajte v priebehu práce do vody. Finálne očistenie plochy sa robí ľahkým pozametáním pomocou mezliky. Spotreba ca 4 až 6 kg/m² v závislosti od šírky škáry a jej vyplnenia.

Najskôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

CC-PROTECT (spotreba cca 0,3 l/m²), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) závisí od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku Úprava podkladových stien

*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku Niečo o výkvetoch