


# Colorado 1

Image not found or type unknown




## Ceny

Obklad (bal) - 23.99 Eur

Obklad (m2) - 35.80 Eur

Rohový prvok (bm) - 20.92 Eur

## Farby:

 - Běžová

 - Hnedá

## Popis

Colorado je obklad imitujúci kameň vulkanického pôvodu. Pretože základným materiálom pri výrobe tohto obkladového prvku je sadra, je možné ho používať výlučne len v interiéri. Výhodou sadrových obkladov je ich malá hmotnosť, dokonalý vzhľad, presné rozmery a s tým súvisiace nižšie nároky na zručnosť obkladača. Colorado je kontaktný obkladový prvok - neškáruje sa. Pri sadrovom obklade je dôležité upozorniť aj na jeho nevýhodu - vyššiu krehkosť než majú kamenné obklady, prípadne ich imitácie na báze cementu. Spomínaná nevýhoda, samozrejme, nie je na prekážku ich použitia a následnej spokojnosti užívateľa, treba ju mať ale na zreteli hlavne pri jeho preprave a manipulácii.

## Technické údaje

Technické údaje:	plošné prvky	rohové prvky
rozmery:	<b>560 mm x 150 mm</b>	<b>roh sa skladá z dvoch samostatných kusov</b>
hrúbka:	<b>od 20 mm do 40 mm</b>	<b>od 20 mm do 40 mm</b>
balené v kartóne:	<b>8 ks = 0,67 m2</b>	<b>8 ks = 1,2 bm = cca 0,3 m2</b>
hmotnosť kartónu:	<b>22 kg</b>	<b>22 kg</b>

## Návod na montáž

Povrch, na ktorý budeme lepiť obklady, musí byť suchý a čistý. Obkladový prvok sa pred lepením nenamáča. Ak je obklad zaprášený, prach treba utrieť vlhkou handrou a nechať uschnúť. Nevhodným podkladom je kov, drevo, laminát, tapety, nátery, živice a plasty. Aby sme dosiahli čo najlepší výsledný efekt, musíme pred lepením obklady povykladať z viacerých kartónov, porozkladať na podlahu a pri lepení postupne voliť vhodné odtiene. Vyhneme sa tým nežiaducim farebným zhlukom po nalepení, ktoré zvyknú bývať neoprávnenými reklamáciami. Úmyselné rôznorodé odtiene jednotlivých obkladov sú ich prednosťou, nie nedostatkom a pomáhajú dosiahnuť vernú imitáciu prírodného kameňa.

Na lepenie používame lepidlo [MAMUT GLUE HT](#) (6,90 €/ks). Na rezanie sadrových prvkov môžeme použiť pítku na sadrokartón alebo aj pítku na drevo s vhodnou veľkosťou zubov. Obklady *Colorado* sa lepia kontaktným spôsobom, t.j. ukladajú sa bez medzier a neškárujú sa.

Najsôr o 3 dni po nalepení obkladu sa odporúča naniesť na sadrový obklad v dvoch vrstvách metódou "mokré na mokré" impregnačný prostriedok

[CC-PROTECT](#) (spotreba cca 0,3 l/m<sup>2</sup>), ktorý nám pomôže udržiavať čistotu obloženej steny a zároveň spevňuje povrch krehkej sadry.

S akou rezervou pri nákupe obkladu treba rátať (odpad) záleží od členitosti podkladu, na ktorý sa bude obklad lepiť a pri obkladoch so škárami aj od zvolenej šírky škár. O tejto rezerve rozhoduje obkladač. Orientačne môžeme počítať pri obkladoch bez škár s rezervou cca 5%, pri pravidelných obkladoch so škárami s rezervou 5 až 10% a pri nepravidelných obkladoch s rezervou 10 až 15%.

\*pokyny na prípravu konkrétnych typov podkladových stien nájdete v článku [Úprava podkladových stien](#)

\*informácie o výkvetoch a možnostiach ich prípadných reklamácií nájdete v článku [Niečo o výkvetoch](#)