



Tehla integral



Ceny

Obklad (m2) - 25.80 Eur

Rohový prvok (bm) - 25.80 Eur

Obklad (bal) - 11.60 Eur

Farby:



- Mix farieb

Popis

Betónové obklady sú vyrobené z vysokokvalitnej zmesi betónu. Obklady z betónu sú vhodné do interiéru i exteriéru a zvyrazňujú celkový vzhľad nehnuteľnosti. Vybrať si môžete zo 16 odtieňov tehly. V prípade vyššieho odberu vieme farbu prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka.

Parametre

Názov výrobku	Rozmer	Balenie
OBKLADY	d x v x š	
Tehla	210x65x13	0,45 m ² / 28 ks
Tehla rohy	210x65x90x13	1,0 bm / 13 ks

Návod na montáž

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad pod výrobkami musí byť rovný, bezprašný a dostatočne únosný, zbavený uvoľnených kúskov omietky alebo muriva. Pred lepením odporúčame odstrániť nerovnosti povrchu podkladu. Pri vysokých teplotách treba povrch podkladu navlhčiť. Podklad sa nesmie pred lepením penetrovať.

PRÍPRAVA VÝROBKOV

Odporúčame ukladať vedľa seba výrobky z rôznych krabíc, aby sa rovnomerne premiešali farebné odtiene. Rubová strana výrobkov sa pred lepením musí očistiť od prachu. Čistenie je potrebné preto, aby prach neznižoval súdržnosť lepidla s výrobkami. Na čistenie je najlepšie použiť drôtenú kefu. Výrobky sa dajú rezať pomocou uhlovej brúsky s diamantovým kotúčom.

LEPENIE

Na lepenie používame cementové lepidlá Flex C2T bežne dostupné v predajniach stavebných materiálov. Na obkladanie komínov, kozubov alebo iných tepelne namáhaných podkladov odporúčame pružné lepidlá. Lepidlo nanášame na podklad hrebeňovou stierkou veľkosti 8, 10. Lepidlo nanášame naraz len na takú veľkú plochu, aby predčasne nezuschlo, čiže berieme do úvahy momentálne poveternostné podmienky a nasiakavosť podkladu. Spotreba lepidla na 1m² je cca 3-4 kg.

ŠPÁROVANIE

Výrobky je možné vyšpárovať tromi rôznymi spôsobmi:

1) Na podklad nanesieme hrubšiu vrstvu lepidla. Keď vtlačíme výrobky do lepidla, ono sa vytlačí do špár a potom ho stačí len zahľadiť mokrym štetcom. 2) Špárovaciu hmotu nanášame do špár montážnou pištoľou až po nalepení výrobkov. Dôležitá je správna hustota špárovacej hmoty, aby sa dala z pištole vytláčať, ale aby nevytekala zo špár. Špáry potom upravíme pomocou špachtle alebo štetca.

3) Špárovaciu hmotu nanesieme na celú obloženú plochu, ktorú po chvíli očistíme mokrou špongiou alebo maliarskym štetcom. Odporúčaná šírka špár je 8-15 mm. Spotreba špárovacej hmoty pri šírke špár 12mm je cca 3 kg na m2.

IMPREGNÁCIA

Hotový nalepený, vyšpárovaný a očistený - obklad odporúčame impregnovať hydrofobizačným prostriedkom, ktorý odpudzuje vodu, prepúšťa paru, znižuje špinivosť, zabraňuje tvorbe výkvetov, zamedzuje rast machu a je ľahko umývateľný. Hydrofobizačný prostriedok sa nanáša natieraním alebo postrekom. Jeden liter prostriedku stačí na impregnáciu cca 5 m2 obloženej plochy.